

ProduktInformation:

Lindab Mastic Acryl

(Danaseal Acryl 504)

Professionell - All-round – Phthalatfri

Produktbeskrivning och användning

Lindab Mastic Acryl är en plasto-elastisk phthalat-fri vattenbaserad fogmassa som kan övermålas. Den härdar genom avdunstning av vatten.

Lindab Mastic Acryl användes till fogning omkring dörrar och fönster, mellan gipsskiljeväggar, fogning vid karmar och fotlister, samt till utfyllning av sprickor, skivskarvar, rörgenomgångar m.m. Fogmassan er även utmärkt till konstruktion av ljudfogar.

Kan användas på ytor som t.ex. betong, tegel, glas, trä, de flesta målade ytor, aluminium m.m. utan behov av primer.



Lindab Mastic Acryl/Acrylic används både till fogning och utfyllning av sprickor. Lämplig som ljudfog, i skivskarvar, rörgenomgångar m.m.

Fysiska / kemiska data:

Fogmassa:

| | |
|--------------------|---|
| Typ: | Vattenbaserad acrylfogmassa |
| Fungicidbehandlad: | Nej |
| Konsistens: | Pasta, tixotropisk massa |
| Densitet: | ca. 1,65 kg/liter |
| Hållbarhet: | 2 år i oöppnat emballage vid torr och sval lagring. |
| Emballage: | |

| Varenr. | Kulör | Emballage |
|---------|-------|---------------|
| 50442 | Vit | 300 ml patron |
| 50462 | | 600 ml påse |

Härdad fogmassa:

| | |
|------------------|---|
| Övermålningsbar: | Ja |
| Svinn: | ca. 15 % |
| Beständighet: | Temperatur: ca. -25 °C til +80 °C Vatten: Tål fukt, men är inte vattenbeständig. |

CE

DANA LIM A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
14
DOP: 15651-0504-1

EN 15651-1
F-INT



Bruksanvisning:

Dimensionering av fogen:

Fogmassan kan användas i fogar från 0 till 25 mm bredd. För att kunna klara maximal fogrörelse bör fogens bredd dock vara min. 7,5mm. Använd botteningslist i rätt dimension, som placeras enligt det planerade fogdjupet.

Observera! Vid många byggobjekt sker det under de första månaderna en acklimatisering av de använda byggmaterialen. Detta speciellt i första perioden efter att objektet börjar användas, och lokalerna blir uppvärmda. Gemon detta kan det ske ett större svinn mellan byggnadsdelarna, än vad en fogmassa har möjlighet att klara. Detta är särskilt svårt om fogarna är smala. Det kan därför uppstå en sprickbildning, som senare bör tätas. (när byggnaden har nått sin balans i användningsförhållandena).

Förberedning av material:

Fogkanterna skal l vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm, och lösa partiklar. Danaseal Acryl 504 kan användas utan primer på de flesta ytor som glas, aluminium, trä, betong, tegel m.m. Mycket porösa ytor primas med en lösning av 50 % acrylfogmassa och 50 % vatten.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i de olika materialen, bör det alltid utföras noggranna vidhäftningstester före start av fogning – särskilt vid stora – objekt.

Det rekommenderas att använda maskeringstejp, som avlägsnas direkt efter applicering av fogmassan.

Användningstemperatur:

Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C.

Applicering:

Patronens skruvtopp skärs av med en skarp kniv, därefter tillskäres själva fogspetsen med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjälp av hand- eller tryckluftspistol.

Fogen trycks på plats och glattas noggrant med en vattenmättad fogpinne, våt svamp eller våt trasa, senast 5 - 10 minuter efter applicering.

Härdning:

Skinnbildning: ca. 10 minuter vid 23 °C och 50 % RF.

Klibbfri: ca. 15 minuter vid 23 °C och 50 % RF.

Genomhärdad: 1 - 2 dagar vid små fogar. Större fogar kräver längre härdtid.

Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet.

Efterbehandling:

Efter härdning kan Lindab Mastic Acryl övermålas med de flesta målningstyper. På grund av de många olika produkter på marknaden, rekommenderar vi dock att man gör prov, speciellt för matta typer färger kan det uppstå krackelering.

Rengöring:

Verktyg rengörs – och fogmassa avlägsnas – med Wipes 915 eller varmt vatten. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

Säkerhet:

Hälsorisk: Ingen

Brandfara: Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

Lindab Mastic Acryl - Revideret 27.10.2014 - Side 2/2